PEEK-ESD (静電気対策PEEK)

PEEK-ESD (静電気対策PEEK)とは、スーパーエンジニアリングプラスチックに分類される樹脂の材料です。PEEKの耐熱性・耐薬品性を維持。

Conductive PEEK ・ 導電PEEK

最終更新：2026/10/30

1.4 g/cm³	90 MPa	250 °C
比重（密度）	引張強さ	最高使用温度

LCP-GF30・PSU・PESとの違い

材料名を押すと、その材料のページに移動します。

	PEEK-ESD (静電気対策PEEK) このページ	LCP-GF30 (液晶ポリマー)	PSU (ポリスルホン)	PES (ポリエーテルスルホン)
引張強さ	90 MPa	190 MPa	70 MPa	85 MPa
最高使用温度	250 °C	240 °C	160 °C	180 °C
密度	1.4 g/cm³	1.7 g/cm³	1.24 g/cm³	1.37 g/cm³

「—」は材料データベースに値が載っていない項目です。

特徴と用途

材料としての特徴

- PEEKの耐熱性・耐薬品性を維持
- 静電気散逸性を付与
- 半導体・真空装置向け
- クリーンルームグレード

主な用途

- 半導体製造装置部品
- ウェハ搬送部品
- 真空チャンバー内部品
- プラズマ処理装置部品

選び方

高温・真空環境でESD保護が必要な場合に最適。

メリット

- 耐熱性
- 耐薬品性
- ESD対策
- 真空対応

デメリット

- 非常に高価
- 成形条件がシビア

一般的な特性に基づく参考情報です。実際の性能は製造条件・使用環境により異なる場合があります。

物性値

公的規格・技術資料をもとにした参考値です。

熱的性質

項目	値	条件
最高使用温度	250 °C	—
HDT	160 °C	1.8MPa

電気的性質

項目	値	条件
表面抵抗率	10^6-10^9 Ω	—

物理的性質

密度	1.4 g/cm³

加工・規制・注意

規制適合

RoHS	適合
REACH	適合

出典・ご利用上の注意

- 2025-12-07

作成者：ものづくりのためのお役立ち情報編集チーム（株式会社メイカーズ）
監修：株式会社メイカーズ　商品開発戦略グループ
作成日：2026/10/30
最終更新：2026/10/30

本ページの物性値・特性情報は、JIS・ISO・ASTM等の公的規格およびメーカー技術資料を参照した参考情報です。実際の材料選定・使用にあたっては、必ず材料メーカーの公式データシートをご確認の上、専門家にご相談ください。 本データベースは、設計・開発段階での材料比較・選定にお役立ていただけるよう、幅広い材料の物性情報を掲載しています。図面加工のご依頼やおすすめ材料のご提案は、お気軽に お問い合わせ ください。

※ 本ページに記載の商標は各社の登録商標または商標です。Inconel®, Monel®は Special Metals Corporation、Hastelloy®は Haynes International, Inc.、Vespel®, Kapton®, Kalrez®, Kevlar®は DuPont、Delrin®は TJC、Teflon™, Viton™は The Chemours Company、ジュラコン®は ポリプラスチックス株式会社、MCナイロン®は 三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ株式会社の商標です。

図面加工のご依頼やおすすめ材料のご提案は、お問い合わせください。

よくある質問

PEEK-ESD (静電気対策PEEK)の密度（比重）は？

PEEK-ESD (静電気対策PEEK)の密度（比重）は1.4 g/cm³です。

PEEK-ESD (静電気対策PEEK)の引張強さは？

PEEK-ESD (静電気対策PEEK)の引張強さは90 MPaです。

PEEK-ESD (静電気対策PEEK)の最高使用温度は？

PEEK-ESD (静電気対策PEEK)の最高使用温度は250 °Cです。

PEEK-ESD (静電気対策PEEK)の主な用途は？

PEEK-ESD (静電気対策PEEK)は、半導体製造装置部品、ウェハ搬送部品、真空チャンバー内部品などに使われます。